



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ATASHPOOYA REFRACTORIES CO. APCO – D80

General Properties

Classification High Alumina Brick
Description High mechanical, abrasion and thermal resistance
Raw Material Basis Bauxite (Rotary Kiln)
Packaging Pallet
Storage Life (Month) No expiration date

Main Chemical Component

Al ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	TiO ₂ (%)
77-80	12-14	2.0-3.0	3.0-4.0

Physical & Thermal Properties

Refractory Under Load T05(°C) 1500
Bulk Density (gr/cm ³) 2.5-2.7
Cold Crushing Strength (Kg/cm ²) 550-750



تولید کننده فرآورده های نسوز

Factory: #6/1, No. 10th, St., phase3,
Mobarakeh Industrial Area, Isfahan-IRAN
Tel: +9831 52373924-5 & 52373072
Fax: +98 31 52373469 Postal Code: 8486135686

کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی سه راه مبارکه
فاز سوم، خیابان دهم، پلاک ۶/۱
تلفن: ۵۲۳۷۳۰۷۲ و ۵۲۳۷۳۹۲۴ (۰۳۱)
فاکس: ۵۲۳۷۳۴۶۹ (۰۳۱) کد پستی: ۸۴۸۶۱۳۵۶۸۶