



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ATASHPOOYA REFRACTORIES CO. APCOCAST - D160

General Properties

Classification	For Dense Castable
Raw Material Basis	Bauxite- Andalusite
Packaging	Pallet
Storage Life (Month)	9-12

Main Chemical Component (Calcined Basis)

Al ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	CaO(%)	TiO ₂ (%)
71-73	16-18	1.5-2.5	3.0-4.0	2.0-3.0

Physical & Thermal Properties

Maximum Service Temperatur(°C)	1600
Bulk Density at 110 °C(gr/cm ³)	2.5-2.6
Approximate Amount Of Water Required For Pouring. LITER/30KG	2.6-2.9
Cold Crushing Strength (Kg/cm ²) after drying at 110°C	400-600
after heating at 1430 °C	400-600
Permanent Linear Change After Heating at 1430 °C	-1.5 to +0
Grain Size(mm)	0-8



تولید کننده فرآورده های نسوز

Factory: #6/1, No. 10th, St., phase3,
Mobarakeh Industrial Area, Isfahan-IRAN
Tel: +9831 52373924-5 & 52373072
Fax:+98 31 52373469 Postal Code: 8486135686

کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی سه راه مبارکه
فاز سوم، خیابان دهم، پلاک ۶/۱
تلفن: ۵۲۳۷۳۰۷۲ و ۵۲۳۷۳۹۲۴ (۰۳۱)
فاکس: ۵۲۳۷۳۴۶۹ (۰۳۱) کد پستی: ۸۴۸۶۱۳۵۶۸۶