



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ATASHPOOYA REFRACTORIES CO. APCOCAST - D174

General Properties

Classification	For Dense Castable
Raw Material Basis	Tabular Alumina
Packaging	Pallet
Storage Life (Month)	9-12

Main Chemical Component (Calcined Basis)

Al ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	CaO(%)	TiO ₂ (%)
91-93	3.0-4.0	0.1-0.2	1.5-2.5	0.1-0.2

Physical & Thermal Properties

Maximum Service Temperatur(°C)	1740
Bulk Density at 110 °C(gr/cm ³)	3.0-3.1
Approximate Amount Of Water Required For Pouring. LITER/30KG	1.4-1.7
Cold Crushing Strength (Kg/cm ²) after drying at 110°C	700-900
after heating at 1600 °C	1000-1300
Permanent Linear Change(%)after Heating at 1600 °C	-1.0 to +1.0
Grain Size(mm)	0-5



تولید کننده فرآورده های نسوز

Factory: #6/1, No. 10th, St., phase3,
Mobarakeh Industrial Area, Isfahan-IRAN
Tel: +9831 52373924-5 & 52373072
Fax:+98 31 52373469 Postal Code: 8486135686

کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی سه راه مبارکه
فاز سوم، خیابان دهم، پلاک ۶/۱
تلفن: ۵۲۳۷۳۰۷۲ و ۵۲۳۷۳۹۲۴ (۰۳۱)
فاکس: ۵۲۳۷۳۴۶۹ (۰۳۱) کد پستی: ۸۴۸۶۱۳۵۶۸۶