

آتش پویا سپاهان

ATASH POOYA SEPAHAN

تولید کننده فرآورده های نسوز صنعتی
در ابعاد و اندازه های مختلف



ATASHPOOYA REFRACTORIES CO. APCO-90K

General Properties

Classification	For Dense High Alumina Brick
Raw Material Basis	Tabular Alumina
Packaging	Pallet
Storage Life (Month)	No expiration date

Main Chemical Component

Al ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	TiO ₂
88-91	9.0-11.0	0.1-0.4	0.1-0.4

Physical & Thermal Properties

Refractoriness Under Load T05	1600
Bulk Density (gr/cm ³)	2.7-3.0
Cold Crushing Strength (Kg/cm ²)	700-900