

آتش پویا سپاهان

ATASH POOYA SEPAHAN

تولید کننده فرآورده های نسوز صنعتی
در ابعاد و اندازه های مختلف



ATASHPOOYA REFRACTORIES CO. APCO - D60

General Properties

Classification	Medium Alumina Brick
Raw Material Basis	Bauxite-Chamotte
Bond	Ceramic
Packaging	Pallet
Storage Life (Month)	No expiration date

Main Chemical Component

Al ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	TiO ₂ (%)
57-60	33-36	2.0-3.0	3.0-3.5

Physical & Thermal Properties

Refractory Under Load T05(°C)	1350
Bulk Density (gr/cm ³)	2.3-2.4
Cold Crushing Strength (Kg/cm ²)	450-600